

# Bona Prime Classic

## Technisches Merkblatt

Bona Prime Classic ist ein wasserbasierter Einkomponenten-Grundlack auf Acrylatbasis. Zum Grundieren aller gebräuchlichen Parketthölzer, die mit Bona Wasserlacken versiegelt werden sollen. Wegen der geringen seitenverleimenden Wirkung wird Bona Prime Classic auf Holzpflaster, Dielenböden, Parkett auf Fußbodenheizung, sowie Hochkantlamellenparkett eingesetzt.

- Verleiht dem Holz eine warme Anfeuerung
- Reduziert die Seitenverleimung
- Hoher Festkörperanteil
- Als Grundierung für alle Bona Wasserlacke geeignet

### Technische Daten

Produktart:	Acrylat, wasserbasiert
VOC Gehalt:	Max. 30g/Liter VOC
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur dürfen während des Atragens bzw. der Trockenzeit nicht unter 13°C liegen.
Verbrauch:	Ca. 1 Liter für 8-10 m <sup>2</sup> (100-120g/m <sup>2</sup> )
Trockenzeit:	Ca. 1-2 Std. bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Bona Wasserlackrolle
GISCODE:	W2+
Kennzeichnungspflichtig:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD oder Interseroh Österreich: über ARA 12830
Abfallschlüsselnummer:	080112
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über 25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebilde mind. 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lieferform:	3 x 5 Liter (44 Kartons pro Palette), 10 x 1 Liter (50 Kartons pro Palette)

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt*

### Oberflächenvorbereitung

Die zu versiegelnde Fläche muss gut geschliffen, trocken, frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine (Bona FlexiSand) mit dem Bona SandScrad-System, oder Schleifgitter Korn 120 bis 150 verwenden. Bunthölzer, Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett, Dielenböden und Parkett auf Fußbodenheizung müssen mit Bona Prime Classic grundiert werden, um die Seitenverleimung zu reduzieren.

### Verarbeitung

Zum Grundieren aller gebräuchlichen Parketthölzer, die mit Bona Wasserlacken versiegelt werden sollen. Wegen der geringen seitenverleimenden Wirkung wird Bona Prime Classic insbesondere auf Bunthölzern, Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett, Dielenböden und Parkett auf Fußbodenheizung eingesetzt. Vor der Grundierung Gebinde gut aufschütteln. Beiliegenden Filter in den Gebindehals stecken. Bona Prime Classic nicht auf den Boden leeren, sondern aus einem Auftragsbehälter arbeiten, gleichmäßig verarbeiten und Pfützenbildungen vermeiden. Als Auftragsgerät ist die Bona Wasserlackrolle zu verwenden.

Oberfläche



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Prime Classic

## Technisches Merkblatt

Oberfläche



### Versiegelungsaufbau

1x Bona Prime Classic auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden  
Im Anschluss, je nach Anforderung, 2-3 Aufträge von Bona Wasserlacken aufbringen.  
Der erste Lackauftrag ist unmittelbar nach der Abtrocknung von Bona Prime Classic durchzuführen.

### Zwischenschliff

Bona Prime Classic nicht direkt zwischenschleifen. Ein leichter Zwischenschliff erfolgt erst nach ausreichender Trocknung des ersten Lackauftrages mit einer Einscheibenmaschine (Bona FlexiSand). Die besten Ergebnisse werden mit dem Bona SandScrad-System erzielt. Alternativ kann auch ein Schleifgitter mit der Körnung 120-150 verwendet werden.

### Trockenzeit

Ca. 1-2 Std. bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit. Der erste Lackauftrag ist unmittelbar nach der Abtrocknung von Bona Prime Classic durchzuführen. Längere Wartezeiten können zu Haftungsschwierigkeiten führen.

### Verbrauch

1 Liter für ca. 8-10m<sup>2</sup> (120-100g/m<sup>2</sup>)

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Werkzeuge können unmittelbar nach dem Benutzen mit Wasser gereinigt werden, ausgehärtete Reste können nur mit Aceton entfernt werden. Abfälle und restentleerte Gebinde müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden, Produktreste nicht in die Abwässer/ Kanalisation geben.

**Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.**

### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356 / ÖNORM B2218). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

**Service Telefonnummer Deutschland 0 180 42 66 283**

**Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82**

# Bona®