



Bona D510

Bona[®]



Bona D510

D 510 ist eine Grundierung zur Vorbereitung von Untergründen vor einer anschließenden Spachtelung mit Bona H600, H610 oder H620. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Estriche - ausgenommen Magnesia-Industriestriche und Steinholzestriche -, Spanplatten, Verlegeplatten und ähnliches mehr.



Eigenschaften

- Sehr emissionsarm EC1
- Lösemittelfrei
- Universelle Eignung
- Gute Haftung zu vielen Untergründen

Technische Daten

Basis:	Kunststoffdispersion
Lösemittel:	Wasser
Farbe:	Weiß
Viskosität:	Leicht streichfähig
Spezifisches Gewicht:	1,0 g/cm ³
Verbrauch:	Ca. 150g/m ²
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemperatur: mind. 18°C Bodentemperatur: mind. 15°C bei Fussbodenheizung nicht über 20°C relative Luftfeuchtigkeit: max. 70%
Trockenzeit:	Ca. 1–24 Std. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Unterböden wie Calciumsulfatestrichen mind. 24 Std., bei Span- oder OSB Platten mind. 48 Std.
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Bona Wasserlackrolle, Pinsel
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1
Kennzeichnungspflichtig:	-
Reinigungsmittel:	Wasser
Gebindeentsorgung:	D: über DSD oder Interseroh, AU: ARA 12830, Eva 10 226
Abfallschlüsselnummer:	08 01 12
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C),
Lagerfähigkeit:	12 Monate
Lieferform:	3 Gebinde mit je 5 kg, 132 Gebinde pro Palette