



Bona H610

Bona[®]



Bona H610

Bona H610 ist eine standfeste, kunstharzvergütete Spachtel- und Ausgleichsmasse. Sie wird besonders zum Reparieren und Egalisieren von Löchern und Vertiefungen sowie Treppenstufen und Podesten eingesetzt.



Eigenschaften

- Standfest eingestellt
- Schnell trocknend
- Spannungsarm
- Nach 60 Minuten begehbar und verlegereif

Technische Daten

Basis:	Spezialzemente, Kunstharze
Farbe:	Grau
Verbrauch:	1,6 kg (m ² /mm)
Topfzeit:	Ca. 15 min.
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemperatur: mind. 18°C Bodentemperatur: mind. 15°C bei Fussbodenheizung nicht über 20°C relative Luftfeuchtigkeit: max. 70%
Begehbar:	Nach ca. 60 Min.
Verlegereif:	Nach ca. 60 Min.
GISCODE:	ZP1, Chromatarm gemäß TRGS 613
EMICODE:	EC1
Kennzeichnung:	Enthält Zement, Xi: reizend
Reinigungsmittel:	Wasser (für nicht ausgehärtetes Produkt)
Gebindeentsorgung:	D: über DSD oder Interseroh, AU: ARA 12830, Eva 10 226
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C),
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebände 12 Monate ab Herstellungsdatum
Lieferform:	25 Kg Papiersack, 40 Stck. pro Palette