



Bona R540

Bona[®]



Bona R540

Bona R540 ist ein 1K-PUR Reaktionsharzvoranstrich für die Grundierung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor dem Einsatz von Bona Parkettklebstoffen, insbesondere von Bona R770, Bona R777, Bona R845, Bona R850, Bona R850T und Bona R860. Das Produkt kann als Feuchtigkeitssperre auf Zementestrichen bis zu 4 CM/% eingesetzt werden (Zweimaliger Auftrag erforderlich).



Eigenschaften

- 1-komponentig
- Leicht zu verarbeiten
- Sehr gute Haftung auch auf problematischen Untergründen
- Hohes Eindringvermögen

Technische Daten

Basis:	Polysocyanat-Prepolymer
Farbe:	Transparent, braun
Viskosität:	Dünnflüssig
Dichte:	1,14g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemperatur: mind. 18°C Bodentemperatur: mind. 15°C bei Fussbodenheizung nicht über 20°C relative Luftfeuchtigkeit: max. 70%
Verbrauch:	Ca. 100–150 g/m ² als Vorstrich ca. 250–350 g/m ² als Feuchtigkeitssperre bis max. 4 CM/%
Trockenzeit:	Je nach Klebstofftyp 1-24 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit (siehe Verarbeitungshinweise)
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Mohairrolle, Pinsel, rostfreie Stahlschachtel
GISCODE:	RU1
Kennzeichnung:	Xn: gesundheitsschädlich
Abfallschlüsselnummer:	08 01 11
Gebindeentsorgung:	D: über DSD oder Interseroh, AU: ARA 12830, Eva 10 226
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate ab Herstellungsdatum (Das Material ist feuchte empfindlich, Anbruchgebinde dicht verschließen)
Lieferform:	6 kg Kanister, 3 pro Karton, 132 Stück pro Palette