



Bona R850

Bona[®]



Bona R850

R850 ist ein elastischer 1-Komponentiger, Silan-modifizierter Klebstoff gem. EN 14293 (weich) für Parkett und Massivdielen. Im ausgehärteten Zustand ist der Klebstoff wie herkömmliche Klebstoffe schubfest, Schwindbewegungen wird jedoch sehr wenig Widerstand entgegen gesetzt und damit der Unterboden geschont. Eine Grundierung ist i. d. R. nicht notwendig. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion mit Umgebungsfeuchte ab, die offene Zeit liegt bei ca. 40 min.



Eigenschaften

- 1-komponentig, leicht zu verarbeiten
- Schubfest und elastisch
- Gute Haftung auf fast allen Untergrund- und Holzwerkstoffarten
- Spritzer sind leicht entfernbar
- Guter Rippenstand
- Lösemittelfrei gem. TRGS 610
- Sehr emissionsarm gemäß EC1 (EMICODE)

Technische Daten

Basis:	Silan modifiziertes Prepolymer
Farbe:	Beige
Viskosität:	Leicht streichfähig – standfest
Dichte:	1,5 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemperatur: mind. 18°C Bodentemperatur: mind. 15°C bei Fussbodenheizung nicht über 20°C relative Luftfeuchtigkeit: max. 70%, max. 65% sind anzustreben
Offene Zeit:	Ca. 40min
Trockenzeit:	24–48 Stunden
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Zahnpachtel
GISCODE:	RS10
EMICODE:	EC1R
Kennzeichnung:	-
Reinigungsmittel:	Bona S100, Aceton, Ethanol, Spiritus. Durchgehärteter Klebstoff ist nur noch mechanisch entfernbar.
Abfallschlüsselnummer:	08 01 12
Gebindeentsorgung:	D: über DSD oder Interseroh, AU: ARA 12830, Eva 10 226
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 6 Monate ab Herstellungsdatum
Lieferform:	7 kg Kunststoffgebilde, 60 pro Palette 15 kg Kunststoffgebilde, 44 pro Palette